

KARTONSAN ÜRÜN SPESİFİKASYONU

GD3: NORMPRINT KARTON

Sadece üst katında kuşe bulunan, alt katı gri renkli Normprint karton 100 % oranında geri dönüştürülmüş kağıttan üretilmiş olup baskı, kutu yapımı ve

Gramaj	Kalınlık	Hacimlilik	Taber °15		
			B Stiffness	E Stiffness	Ort Stiffness**
200	245	1,23	4,00	2,10	2,90
225	285	1,27	5,00	2,80	3,74
280	355	1,27	11,00	4,50	7,04
300	385	1,28	13,70	5,40	8,60
320	415	1,30	16,00	6,30	10,04
350	460	1,31	21,00	7,60	12,63
400	545	1,36	29,20	10,90	17,84
450	615	1,37	38,60	15,50	24,46
500	685	1,37	44,95	17,48	28,03

	Elrepho Beyazlık	Elrepho Beyazlık -	Cobb - 60	Scott	PPS
Ultratriplex	82	70	100	100	2,0
Luxtriplex	79		100	100	2,0
Exprint	79		100	100	2,0
Normprint	77		100	100	2,5

Parametre	Gramaj	Kalınlık	Hacimlilik	Stiffness	Elrepho Beyazlık	Cobb - 60	Scott	PPS	Numunelendirme
Birim	gr/m ²	µm	cm ³ /gr	mNm	%	gr/m ² -H ₂ O	J/m ²	µm	
Tolerans	± 3%	± 5%		-15%	Min	Mak	Min	+ 0,5	
Ölçüm Methodu	ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 2493	ISO 2470	DIN 53132	Tappi T833	ISO 8791-4	ISO 186

* Şartlandırma T 23 ± 1 °C ve RH: 50 ± 3%

** Geometrik ortalama stiffness değeri verilmiş olup, $\sqrt{Bstiffness * E Stiffness}$ formülü ile hesaplanmıştır.